



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



ACABA 2 MONOCAPA BLANCO

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Compuesto polimérico seco premezclado, granulométricamente diseñado seleccionado, en base de Cemento tipo I 52,5 R Portland de alto desempeño, agregados estrictamente seleccionados, Diseñado con polímeros de alto desempeño para optimizar adherencia plasticidad rendimiento y alta reducción de agua.

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO, está especialmente diseñado para cumplir con altos requerimientos de nivelación en muros causados por desplomes e imperfecciones que pueden ir desde mm a cms. Permite hacer la corrección de nivelación en un solo paso.

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO CUMPLE LAS FUNCIONES DE:

- Resane
- Nivelación
- Acabado

USOS:

Resane, nivelación y acabado en un solo paso. **ACABA 2 MONOCAPA BLANCO** se aplica directamente sobre muros de concreto, block, ladrillo únicamente corregir agujeros o despostillamientos muy grandes con el mismo producto.

VENTAJAS:

- Puede ser aplicado manualmente o con máquina, alta adherencia y plasticidad
- Para uso en interiores y exteriores.
- Empacado listo para usar solo necesita aplicar agua.
- Ahorra mano de obra tiempo y dinero, ofreciendo una calidad uniforme y controlada, por ser rápido de aplicar y de alto rendimiento.

LIMITACIONES DE USO:

- No utilizar en superficies de cartón prensado, madera, productos a base de asfaltos, vinilos, asbesto, metal, vidrio y plástico.
- Los encastres entre madera y yeso, deben ser previamente protegidas, ya que es un producto a base de agua y Cemento Portland.
- No debe usarse a temperaturas de congelación.



2444-2555



www.facebook.com/terracedmguatemala



[terracedmguatemala](https://www.instagram.com/terracedmguatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ADVERTENCIAS:

Mantener el producto fuera del contacto con los niños.

SUSTRATOS RECOMENDADOS:

- Mampostería de concreto y arcilla.
- Concreto curado (por lo menos 28 días)
- Morteros a base de cemento.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Consulte al Departamento Técnico de TERRACEM, S.A. cualquier otra aplicación que no esté dentro de las recomendaciones de este documento.

DATA TÉCNICA:

- Tiempo Abierto a 21°C (72°F) +/- 45 -60 minutos.
- Tiempo de Secado a 21°C (72°F) 24-48 hrs.
- Fraguado inicial en 24 horas.
- Fraguado final en 28 días.
- No inflamable.
- No existe deslizamiento.
- Lavable con agua mientras se encuentra fresco.

APLICACIÓN:

Preparación de Superficie:

- La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes, partículas sueltas y no sometida a temperaturas extremas si fuese el caso de aplicación en áreas de temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, humedecer ligeramente un día antes las superficies.
- Si el sustrato donde se aplicará contiene pintura es necesario removerla por completo.
- En muros de concreto, deben de estar secos y por lo menos con 28 días de curado para evitar cualquier tipo de contracción en los mismos.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm guatemala



[terracedm guatemala](https://www.instagram.com/terracedm guatemala)



TERRACEM GUATEMALA

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Preparación de la mezcla:

- Hacer la preparación con agua únicamente, no añadir ningún aditivo.
- En un recipiente limpio, proceder a colocar un $\frac{1}{4}$ del agua a utilizar, la relación agua producto debe de ser (1:4), verter el ACABA 2 MONOCAPA BLANCO poco a poco el agua debe ser potable, limpia y de preferencia entre 10-27°C.
- Si se utilizara equipo mecánico (mezcladora) ésta no debe de exceder las 150 rpm.
- Verificar que no se formen burbujas de aire ni mezclar por más tiempo de lo necesario.
- Proceder a mezclar lo suficiente hasta obtener una masa homogénea, de consistencia suave y plástica.
- Evitar agregar más agua a la mezcla. Únicamente si se ha perdido por el proceso de evaporación.
- La mezcla puede tornarse un poco dura durante su tiempo abierto, únicamente volver a mezclar sin agregar agua.
- Proceder a lavar inmediatamente las herramientas y manos después de haber terminado la tarea.

Aplicación:

- ACABA 2 MONOCAPA BLANCO puede ser aplicada directamente a la superficie, sin necesidad de utilizar algún refuerzo (malla, etc.)
- Si la superficie se encuentra desnivelada por más de 1cm, es recomendable utilizar arrastres.
- Aplique ACABA 2 MONOCAPA BLANCO con una llana metálica lisa, extendiéndolo lo máximo posible a manera de anclaje.
- Nivele u homogenice la superficie, preferiblemente con una llana de madera de aproximadamente 30 cms de largo para homogenizar y nivelar la superficie hasta el espesor deseado.
- ACABA 2 MONOCAPA BLANCO da la textura deseada con plancha de madera o metálica, según la textura deseada.
- Aplicar ACABA 2 MONOCAPA BLANCO en tramos enteros, dejando los cortes en las esquinas o juntas.
- Al finalizar la aplicación, lavar las herramientas y manos mientras ACABA 2 BLANCO sigue fresco.



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

ALMACENAJE Y PROTECCIÓN:

- Almacenar ACABA 2 MONOCAPA BLANCO a temperatura ambiente (22°C).
- Proteger ACABA 2 MONOCAPA BLANCO del contacto con el agua hasta que la mezcla haya fraguado inicialmente.
- Proteger de cualquier impacto y/o vibración en cualquier pared adyacente u opuesta, por lo menos 7 días después de la aplicación.

CUIDADOS Y ADVERTENCIAS:

- ACABA 2 MONOCAPA BLANCO en su formulación contiene cemento Portland. El producto, por lo tanto, cuando está fresco, podría causar irritación en la piel.
- Evitar el contacto prolongado con la piel si fuere posible.
- La piel expuesta debe de ser lavada con agua limpia y jabón si llegara a ver contacto con los ojos, lavar inmediatamente con bastante agua por lo menos por 15 minutos. Acudir al médico más cercano.
- El producto contiene polvo, por lo que se recomienda utilizar mascarilla para evitar respirarlo al momento del mezclado.
- Mantener el producto fuera del alcance de niños.

RENDIMIENTO:

Capa de 0.3 a 0.5cm de espesor, 6 a 9mts²

NOTA:

Estos rendimientos son aproximados, son dados únicamente para propósitos de estimación. El rendimiento en obra puede variar acorde las condiciones del sustrato y la mano de obra.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de polipropileno valvulada de 40kg (88lb) para un fácil y limpio manejo.

COLORES:

BLANCO. Otros colores, ponerse en contacto con su asesor de ventas.

Variaciones en cantidad de agua de mezcla, tiempo de mezcla, condiciones de curado y acabado pueden causar leves variaciones en el color.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ACABA 2 MONOCAPA BLANCO

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

FECHA EXPIRACIÓN:

8-10 meses almacenado en su empaque original sellado. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Almacenaje debe realizarse en un lugar seco, cubierto y protegido de la lluvia o cualquier contacto con el agua.

GARANTÍA LIMITADA:

Las condiciones del lugar de trabajo, incluyendo preparación de la superficie, temperatura humedad pueden afectar el funcionamiento del producto. TERRACEM, S.A. no es responsable de ningún daño provocado por el producto.

Sin embargo, si es probado que el producto está defectuoso, el fabricante acepta reponerlo sin ninguna responsabilidad sobre el precio de venta del mismo.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center

Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracesm.guatemala



[terracesm.guatemala](https://www.instagram.com/terracesm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA