



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



COLOR 2® con Arena Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

DESCRIPCIÓN:

COLOR 2 con arena y sin arena es una mezcla de Cemento Portland, arenas con granulometría seleccionada y aditivos químicos especiales.

CARACTERISTICAS:

Colores Estables

Elasticidad y resistencia

- Evita fracturas
- No produce grumos
- Uso interior y exterior
- Para pisos y paredes
- Lista para usar (solo agregue agua)
- Ideal para juntas de 3 mm a 12 mm (1/8" a 1/2").

USOS:

- Para juntas en pisos y paredes:
- Pisos y azulejos cerámicos
- Mosaicos
- Granito
- Mármol

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros.
- La temperatura debe estar por encima de 10 C durante la instalación y por lo menos 72 horas después.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COLOR 2 ® con Arena

Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

MEZCLADO:

Innovación en Materiales de Construcción

1. Utilice agua limpia y a temperatura normal, así como recipientes y herramientas limpias.
2. Agregue la cantidad de agua necesaria para lograr una pasta consistente. Aproximadamente 200ml de agua por cada kilogramo de polvo. Mezcle por unos minutos y luego deje reposar por al menos 5 minutos para permitir la reacción adecuada de los químicos. Posteriormente vuelva a mezclar y aplique.
3. No agregue más agua ni producto después de dejar reposar la mezcla.

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie. Las juntas deben de estar libres de cualquier residuo del mortero utilizado.
2. Utilice una llana de hule que permita la adecuada distribución de la COLOR 2 dentro de las juntas. Mantenga la llana en ángulo de 45 con respecto a la superficie.
3. La limpieza de la junta debe de darse tan pronto como sea posible. Para eliminar los excesos de COLOR 2 utilice un paño limpio u otro que permita limpiar sin dañar la superficie, así como brindar el acabado final y la textura.
4. No utilice soluciones ácidas como por ejemplo: ácido muriático, para la limpieza.

ESPECIFICACIONES:

Tiempo de fraguado inicial y final, en un ambiente con temperatura de $23,0 \pm 1,7$ grados C y humedad relativa $\geq 95 \%$.

Resistencia a la compresión a 28 días 5535 psi.

Resistencia a la flexión a 7 días 1081 psi.

Cumple norma ANSI A 118.6 según análisis laboratorio a norma ASTM C 150.

RENDIMIENTO:

Piso cerámico: junta de 5 mm 1.0 m² x Kg.

Mosaico: junta de 5 mm 0.5 m² x Kg.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COLOR 2® con Arena Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

COLOR 2 CON ARENA Y SIN ARENA tiene una cartilla con variedad de colores.
Su empaque se da en los siguientes paquetes:

Bolsa de polietileno 11,35 kg

GARANTÍA LIMITADA:

TERRACEM Garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados.

El instalador deberá cumplir con la norma ANSI 108.5 y las que aquí en mencionan. La garantía se limita a reemplazar las bolsas de COLOR 2 que se encuentre defectuosa.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracesm.guatemala



[terracesm.guatemala](https://www.instagram.com/terracesm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA